FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT

Traitement de protection - Revêtements

Wetrok Mepol Ohm

Le traitement de protection pour les revêtements de sol dissipateurs/conducteurs - avec une fonctionnalité durable

Wetrok Mepol Ohm

Valeur pH (concentré): 8–9

Ingrédients importants:
Polymères, Cires, Solvants, Tensioactifs, Agent conservateur, Additif lubrifiant

Recommandation de dosage:

Traitement de protection
non dilué

MÉTHODES
Finder

APPLICATION

- le traitement de protection dissipateur/conducteur
- pour le traitement de revêtements de sol dissipateurs/conducteurs durs et élastiques
- fonctionnalité durable, même avec un nettoyage d'entretien régulier

PROPRIÉTÉS

- répond aux exigences des normes CEI 61340-5-1, CEI 61340-6-1 et CEI/TS 60079-32-1 (testé et certifié par un organisme de contrôle accrédité)
- à base de polymère et de cire
- de mat à mat satiné
- La diffusion de vapeur reste garantie

BON À SAVOIR

- La couche de protection améliore la conductivité/capacité de dissipation du sol (selon mesure de résistance du système selon CEI 61340-4-5)
- Recommandation pour le nettoyage quotidien: dépoussiérage du sol avec Masslin; si nécessaire, un essuyage humide avec 1 stick de Libero 1% ou de Granufloor pour 20 l d'eau

ATTENTION

- bien agiter avant l'emploi
- protéger contre les températures inférieures <à 10 °C
- application à des températures de 15 à 25 °C et à 30-70 % d'humidité relative
- ne pas effectuer de nettoyage d'entretien avec des produits acides (< pH 7)
- avant chaque utilisation, vérifier qu'il s'agit bien d'un revêtement au pH neutre

RECOMMANDATIONS D'USAGE

Enduisage (traitement de protection)

Le revêtement de sol doit être exempt de tout revêtement ancien et doit être propre et sec (humidité résiduelle <3 %, méthode CM). Dépoussiérer/aspirer à sec un revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Bien laisser sécher le sol entre les couches (60 minutes au minimum). Si nécessaire, polir à sec avec un pad de polissage après séchage intégral (2-3 jours).

STOCKAGE

À conserver dans le bidon d'origine entre 15 °C et 25 °C et protéger des rayons du soleil. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. À protéger contre le gel.

Durée de conservation (non ouverte): 15 Mois